Mopic Reabilita Cinza

Descrição

- O ***Mopic Reabilita*** é uma argamassa hidrófuga seca tipo, tipo CS IV-W2, é uma argamassa cimentícia com elevada resistência à penetração de água e elevada dureza.
- Desenvolvido para a aplicação de acabamentos em capa fina na renovação de rebocos hidráulicos antigos e novos, apresentando fissuração aleatória com origem na retração das argamassas.
- Exterior e Interior.

Suporte

- O suporte deverá ter mais de 14 dias de idade.
- Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, resto de pinturas, gorduras e óleos de descofragem.
- No caso de o suporte estar exposto a sol muito intenso humedecer levemente a superfície 1 hora antes da aplicação.

Preparação

- Lavar o suporte com Maquina de Pressão (Pressão de Trabalho ≥ a 200 Bar de pressão).
- O Preparar, em recipiente estanque, limpo, protegido do sol, do vento e da chuva.
- Misturar os 25 kg do produto com 18% de água isto é +/- 4,5 litros de água por saco.
- O excesso de água altera as caraterísticas físicas do produto.
- A mistura poderá ser efetuada manualmente, numa betoneira ou numa máquina amassadora de baixa velocidade.
- Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc.
- A argamassa depois de amassada terá consistência pastosa firme, sem grumos secos.

Aplicação

- Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 30 minutos, no entanto este valor pode variar com condições atmosféricas adversas. Nunca adicionar mais água após a amassadura.
- Aplicar o Mopic Reabilita com liçosa, espalhando bem a argamassa numa camada uniforme e nunca com espessura inferior a 4mm.
- Após 10 a 15 minutos pode-se iniciar o acabamento, no entanto dependendo das condições atmosféricas este pode variar.
- Talochar a argamassa até obter uma superfície totalmente uniforme e desempenada.
- Utilizar uma esponja para arear a argamassa.
- O acabamento obtido será sempre um areado, que após totalmente seco terá de ser pintado.

Consumo Teórico

- **1,6** a **2** Kg/ m²/ mm

Limpeza

- Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação com uma esponja levemente humedecida, apenas com água limpa.
- Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.
- Não utilizar excesso de água durante a limpeza.

Segurança

- Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável e luvas no manuseamento do produto.

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorrecta dos produtos.
- Se comprovadamente se verificar a nossa responsabilidade por um fornecimento deficiente, ela limitar-se-á ao valor da mercadoria consumida.

Mopic - Sociedade Comercial de Angola, Lda
Rua Mon Senhor Mendes das Neves, Zona Industrial Viana - Viana – Luanda – Angola
Tel. + 244 923 900 235 / 930 380 111 / 930 380 112 | E-mail – comercial@grupomopic.com

- Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa.
- Não ingerir.

Conselhos Úteis

- Em superfície absorvente ou muito quente recomenda-se o seu humedecimento prévio para evitar a secagem excessiva da argamassa e a perda de resistências.
- Temperatura de aplicação: 5 a 30°C
- Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte.
- Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.
- Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa.

Armazenagem

- Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas da humidade, por um período de 24 meses sobre a data de embalagem.

Apresentação

- Sacos de 25 Kg
- Palete 80 sacos

Cor

- Cinza

Composição

- Cimento, cal, areias siliciosas, carbonatos de cálcio micronizados, aditivos retentores de água não tóxicos, aditivos sintéticos, resinas acrílicas e humectantes.

Dados Técnicos

Massa volúmica	1650-1750 kg /m³
Resistência à Compressão	CS – IV – 6.1 MPa da EN 1015-12
Absorção de água por capilaridade	W2 – 0,1 kg /m². min½ da EN 1015-18
Permeabilidade ao vapor de água	1.0 E – 11 kg /m.s. Pa
Consistência	173 mm da EN 1015 - 3
Aderência	0.7 N /mm² da EN 1015 - 12
Resistência a flexão	2,4 MPa da EN 1015 - 11

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação

Produto Certificado por (Laboratório Independente)
CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro – Coimbra – Portugal

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorrecta dos produtos.
- Se comprovadamente se verificar a nossa responsabilidade por um fornecimento deficiente, ela limitar-se-á ao valor da mercadoria consumida.

Mopic - Sociedade Comercial de Angola, Lda
Rua Mon Senhor Mendes das Neves, Zona Industrial Viana - Viana – Luanda – Angola
Tel. + 244 923 900 235 / 930 380 111 / 930 380 112 | E-mail – comercial@grupomopic.com